

**ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ  
ДЛЯ ЛИФТОВЫХ КАНАТОВ**

**Технические условия**

Carbon steel wire for elevator ropes.  
Specifications

**ГОСТ  
29121—91**

**(ИСО 4101—83)**

МКС 77.140.65  
ОКП 12 2100

Дата введения 01.01.93

Настоящий стандарт распространяется на стальную углеродистую проволоку, применяемую для изготовления лифтовых канатов.

Дополнительные требования, отражающие потребности народного хозяйства, набраны курсивом.

**1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ**

1.1. Проволока изготавливается:

*по виду поверхности — без покрытия;*

по временному сопротивлению разрыву, Н/мм<sup>2</sup> (кгс/мм<sup>2</sup>), следующих маркировочных групп: 1370 (140); 1570 (160); 1770 (180).

1.2. Номинальный диаметр и предельные отклонения по нему должны соответствовать приведенным в табл. 1.

Таблица 1

мм			
Номинальный диаметр	Предельное отклонение	Номинальный диаметр	Предельное отклонение
0,26	±0,01	0,80	±0,015
0,28		0,85	
0,30		0,90	
0,32		0,95	
0,34		1,00	
0,36		1,05	
0,38	±0,015	1,10	±0,020
0,40		1,15	
0,45		1,20	
0,50		1,30	
0,55		1,40	
0,60		1,50	
0,65		1,60	
0,70		1,70	
0,75	±0,015	1,80	±0,025

*Примечание.* По требованию потребителя допускается изготовление проволоки промежуточных диаметров, не предусмотренных табл. 1. Предельные отклонения для этих диаметров должны соответствовать предельным отклонениям в сторону большего диаметра.

1.3. Овальность проволоки не должна превышать половины поля допуска на диаметр.

Пример условного обозначения канатной проволоки диаметром 0,50 мм маркировочной группы 1770 (180) Н/мм<sup>2</sup> (кгс/мм<sup>2</sup>):

*Проволока 0,5—1770 ГОСТ 29121—91*

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Проволока должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

Проволока должна изготавливаться из углеродистой канатной катанки по нормативно-технической документации.

2.2. На поверхности проволоки не должно быть трещин, плен, закатов, раковин и ржавчины. Следы технологического омеднения на поверхности проволоки не допускаются.

2.3. Допускаемый разбег временного сопротивления разрыву в партии должен соответствовать нормам, приведенным в табл. 2.

Таблица 2

Номинальный диаметр, мм	Допускаемый разбег временного сопротивления разрыву в партии, Н/мм <sup>2</sup> (кгс/мм <sup>2</sup> )
От 0,26 до 0,45 включ.	+300 (31)
Св. 0,45 * 0,95 *	+280 (29)
* 0,95 * 1,40 *	+260 (27)
* 1,40 *	+230 (23)

2.4. Числа скручиваний проволоки должны соответствовать нормам, приведенным в табл. 3.

Таблица 3

Номинальный диаметр, мм	Число скручиваний, не менее, для маркировочных групп		
	1370(140)	1570(160)	1770(180)
От 0,50 до 0,95 включ.	34	30	29
Св. 0,95 * 1,20 *	33	29	26
* 1,20 *	33	28	25

2.5. Числа перегибов проволоки должны соответствовать нормам, приведенным в табл. 4.

Таблица 4

Номинальный диаметр проволоки, мм	Диаметр валика Радиус валика	Число перегибов, не менее, для маркировочных групп		
		1370(140)	1570(160)	1770(180)
0,50	$\frac{7,0}{3,5}$	16	14	13
0,55		15	13	12
0,60		13	11	10
0,65		11	9	8
0,70		10	8	7
0,75	$\frac{5,0}{2,5}$	17	15	14
0,80		15	14	13
0,90		12	12	11
0,95		11	11	10
1,00		10	10	9
1,10	$\frac{7,5}{3,75}$	18	17	16
1,15		15	15	14
1,20		15	15	14
1,30		13	13	12
1,40		11	11	10
1,50		10	10	9
1,60	$\frac{10,0}{5,0}$	15	13	12
1,70		13	12	11
1,80		12	11	10

2.6. Проволока диаметром менее 0,5 мм подвергается испытанию на разрыв с узлом. При этом разрывающее усилие проволоки должно быть не менее 50 % разрывающего усилия при разрыве без узла.

### С. 3 ГОСТ 29121—91

Для проволоки диаметром от 0,5 мм до 0,8 мм испытание на перегиб заменяется испытанием на разрыв с узлом.

2.7. Проволока изготавливается в мотках или на катушках. Намотка проволоки должна проводиться без перепутывания витков и обеспечивать свободное сматывание проволоки с катушек и мотков. При освобождении мотка от вязок проволока не должна сворачиваться в «восьмерку».

2.8. Проволока в мотке должна состоять из одного отрезка. На катушке допускается не более трех отрезков. Масса отрезка должна соответствовать нормам, указанным в табл. 5.

Таблица 5

Диаметр проволоки, мм	Масса отрезка проволоки, кг, не менее	Диаметр проволоки, мм	Масса отрезка проволоки, кг, не менее
От 0,26 до 0,32 включ.	0,8	От 0,80 до 1,00 включ.	8
* 0,34 * 0,36 *	1,0	* 1,05 * 1,20 *	12
* 0,38 * 0,45 *	2,0	* 1,3 * 1,40 *	15
* 0,50 * 0,60 *	2,5	* 1,5 * 1,80 *	25
* 0,65 * 0,75 *	5,0		

2.9. Упаковка, маркировка — по ГОСТ 7372.

### 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

Правила приемки — по ГОСТ 7372.

### 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Методы испытаний — по ГОСТ 7372.

### 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение — по ГОСТ 7372.

### ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 25.10.91 № 1650
3. Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 4101—83, а также предусматривает дополнительные требования, отражающие потребности народного хозяйства
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, раздела
ГОСТ 7372—79	2.9; разд. 3, 4, 5

### 6. ПЕРЕИЗДАНИЕ