

ГОСТ Р 50424—92

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СТАЛЬ И ЧУГУН

Метод определения кальция

Издание официальное

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ
М о с к в а**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СТАЛЬ И ЧУГУН

Метод определения кальция

ГОСТ Р
50424—92

Steel and cast iron. Method for determination of calcium

ОКС 77.080.01
ОКСТУ 0809

Дата введения 1994—07—01

Настоящий стандарт устанавливает атомно-абсорбционный (при массовых долях от 0,001 до 0,20 %) метод определения кальция в стальных и чугунных изделиях.

Метод основан на растворении пробы в хлористо-водородной, азотной, фтористо-водородной и хлорной кислотах; добавлении растворов хлористого калия и нитрата лантана в качестве спектрохимического буфера; распылении испытуемого раствора в пламя динитрооксидацетилен; спектрометрическом измерении значения поглощения излучения, испускаемого лампой с полым катодом, свободными атомами кальция при длине волны 422,7 нм.

1 Общие требования

Общие требования к методам анализа — ГОСТ 28473.

2 Аппаратура, реактивы и растворы

Атомно-абсорбционный спектрометр.

Лампа с полым катодом для определения кальция.

Баллоны с динитрооксидом и ацетиленом, не содержащими воды, масла и кальция (ацетилен очищают пропусканием через гератоль или другим подходящим способом).

Стаканы, колбы, воронки из прозрачного кварцевого стекла по ГОСТ 19908.

Стаканы из фторопласта вместимостью 250—300 см³.

Колбы мерные из фторопласта 4МБ вместимостью 100 см³ по ТУ 95—337.

Цилиндры из фторопласта 4МБ.

П р и м е ч а н и е — Вся используемая посуда должна быть тщательно промыта горячей хлористо-водородной кислотой (1:2), а затем бидистиллированной водой (водопроводную воду для промежуточного полоскания не использовать).

Обычное лабораторное оборудование.

Вода бидистиллированная по ГОСТ 4517 или эквивалентной степени чистоты (хранят в сосуде из полизтилена).

Железо особо чистое, содержащее не более 0,0005 % кальция.

Диэтиловый эфир (этиловый эфир медицинский).

Кислота хлористо-водородная по ГОСТ 14261, дополнительно очищенная и разбавленная 1:2 и 1:9.

Способ очистки: в эксикатор наливают хлористо-водородную кислоту, на подставку помещают стакан из полизтилена или фторопласта, наполненный бидистиллированной или денионизированной водой.

Издание официальное

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

Соотношение объемов воды и кислоты должно быть 1:6. Эксикатор плотно закрывают пришлифованной крышкой. Примерно через четыре дня получают раствор хлористо-водородной кислоты, свободной от примесей кальция, с плотностью 1,15. Хранят в полиэтиленовой бутылке.

Кислота азотная, ос. ч. по ГОСТ 11125.

Кислота хлорная, ос. ч.

Кислота фтористо-водородная, ос. ч., высшей категории.

Калия хлорид, ос. ч. по ТУ 6—09—3678.

Лантана нитрат, ос. ч.

Спектрохимический буфер: растворяют 95,34 г хлорида калия и 62,35 г нитрата лантана шестиводного ($\text{La}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) в воде, разбавляют до 1000 см³ и перемешивают. Хранят раствор в полиэтиленовой бутылке.

Кальция карбонат, ос. ч. по ТУ 6—09—895.

Стандартные растворы кальция

Раствор А: 0,2497 г карбоната кальция, высушенного при 100 °C в течение 1 ч и охлажденного в эксикаторе до комнатной температуры, помещают в стакан, осторожно добавляют 10 см³ хлористо-водородной кислоты (1:2), накрывают стакан часовым стеклом и растворяют при умеренном нагревании. Раствор охлаждают, переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см³, доливают до метки водой и перемешивают. Хранят стандартный раствор в герметично закрытой полиэтиленовой посуде.

1 см³ раствора А содержит 100 мкг кальция.

Раствор Б: помещают 10,0 см³ раствора А в мерную колбу вместимостью 100 см³, добавляют 5 см³ хлористо-водородной кислоты (1:9), разбавляют до метки водой и перемешивают. Раствор готовят непосредственно перед употреблением.

1 см³ раствора Б содержит 10 мкг кальция.

П р и м е ч а н и е — Для подготовки всей серии анализируемых образцов, контрольного опыта и градуировочных растворов используют реактивы, включая воду, из одной партии.

3 Проведение анализа

3.1 Навеску пробы, предварительно промытую в дизелиловом (этиловом) эфире и высушенную, массой 1,000 г помещают во фторопластовый стакан, добавляют 15 см³ хлористо-водородной кислоты, накрывают фторопластовой крышкой и растворяют при умеренном нагревании основную массу навески, затем добавляют 3—5 см³ азотной кислоты. После прекращения бурного вспенивания добавляют 5 см³ хлорной кислоты и 3—5 см³ фтористо-водородной. Продолжают умеренное нагревание до выделения густых белых паров хлорной кислоты.

Хлорная кислота может взрываться в присутствии аммиака, паров азотистой кислоты и любых органических реагентов.

Раствор охлаждают, обмывают стенки водой и продолжают нагревание до прекращения выделения паров хлорной кислоты. Соли растворяют в 5 см³ хлористо-водородной кислоты, добавляют 20 см³ воды, нагревают до кипения. Горячий раствор фильтруют в мерную колбу вместимостью 100 см³ через фильтр средней плотности предварительно промытый 5—6 раз горячей хлористо-водородной кислотой (1:2) и несколько раз бидистиллированной водой. Осадок на фильтре промывают горячей хлористо-водородной кислотой (1:9), добавляют ее небольшими порциями до полного отмывания фильтра от солей железа, затем промывают фильтр 3 раза горячей водой и отбрасывают. В колбу, если ожидаемое содержание кальция не превышает 0,01 %, добавляют 10 см³ спектрохимического буфера, доливают водой до метки и перемешивают. В случае, если ожидаемое содержание кальция превышает 0,01 %, раствор в колбе доливают водой до метки и перемешивают. Затем отбирают аликовенную часть 10 см³ в мерную колбу вместимостью 100 см³, добавляют 10 см³ спектрохимического буфера, доливают водой до метки и перемешивают.

Параллельно с определением, выполняя все операции методики и используя те же количества реагентов, проводят контрольный опыт.

3.2 Приготовление градуировочных растворов при массовой доле кальция до 0,01 %

Помещают семь кварцевых стаканов вместимостью 250—300 см³ по 1,000 г железа, добавляют по 15 см³ хлористо-водородной кислоты и 5 см³ азотной кислоты. После полного растворения железа раствор выпаривают до влажных солей и растворяют соли в 5 см³ хлористо-водородной кислоты. Добавляют 20 см³ воды, доводят до кипения, затем охлаждают и переносят в мерную колбу

ГОСТ Р 50424—92

вместимостью 100 см³. Добавляют стандартный раствор Б в соответствии с таблицей 1, 10 см³ спекто-химического буфера, доливают до метки водой и перемешивают.

Таблица 1

| Интервал определяемых содержаний кальция, % | Объем стандартного раствора Б, см ³ | Соответствующая концентрация кальция, мкг/см ³ | Массовая доля кальция, %, при навеске пробы, г | |
|---|--|---|--|------|
| | | | 1,0 | 0,1 |
| От 0,001 до 0,01 включ. | 0* | 0 | 0 | 0 |
| | 1,0 | 0,1 | 0,001 | 0,01 |
| | 2,0 | 0,2 | 0,002 | 0,02 |
| | 4,0 | 0,4 | 0,004 | 0,04 |
| | 6,0 | 0,6 | 0,006 | 0,06 |
| Св. 0,01 до 0,10 включ. | 8,0 | 0,8 | 0,008 | 0,08 |
| | 10,0 | 1,0 | 0,01 | 0,1 |
| | 0* | 0 | 0 | 0 |
| » 0,10 » 0,20 включ. | 10,0 | 1,0 | — | 0,10 |
| | 12,0 | 1,2 | — | 0,12 |
| | 14,0 | 1,4 | — | 0,14 |
| | 16,0 | 1,6 | — | 0,16 |
| | 18,0 | 1,8 | — | 0,18 |
| | 20,0 | 2,0 | — | 0,20 |

* Нулевой раствор.

3.3 Приготовление градуировочных растворов при массовой доле кальция выше 0,01 %

Помещают семь кварцевых стаканов вместимостью 250—300 см³ по 1,000 г железа, добавляют по 15 см³ хлористо-водородной кислоты и 5 см³ азотной кислоты. После полного растворения железо выпаривают до влажных солей и растворяют соли в 5 см³ хлористо-водородной кислоты. Добавляют 20 см³ воды, доводят до кипения, затем охлаждают и переносят в мерную колбу вместимостью 100 см³. Доливают до метки водой и перемешивают. Отбирают аликовитую часть 10 см³ в мерную колбу вместимостью 100 см³, добавляют стандартный раствор Б в соответствии с таблицей 1, добавляют 10 см³ спектохимического буфера, доливают до метки водой и перемешивают.

3.4 Подготовка прибора к измерению

Включение и настройку атомно-абсорбционного спектрометра проводят согласно инструкции, прилагаемой к прибору.

Основные инструментальные параметры

Аналитическая линия — 422,7 нм.

Пламя — динитрооксид-ацетилен. Прозрачное, стехиометрическое с высотой красного конуса 10—20 мм, отрегулированное на максимальное атомное поглощение излучения атомами кальция.

Ток лампы — в соответствии с инструкцией или 20—25 мА.

Ширина спектральной полосы — в соответствии с инструкцией или между 0,3 и 0,1 мм.

Корректор фона — может быть использован в случае, когда абсорбция нулевого раствора имеет значимое значение.

Горелка — высокотемпературная, с длиной щели 5 см. Перед использованием щель горелки должна быть хорошо очищена смесью ацетона с этиловым спиртом (1:1).

3.5 Спектрометрическая процедура анализа

3.5.1 Устанавливают ток лампы, длину волн, давление и начальные потоки газов, зажигают горелку, прогревают ее в течение 5 мин, затем распыляют воду до установления стабильных результатов. Регулируют скорости потоков газов так, чтобы пламя не было светящимся и имело высоту красного конуса примерно 10—20 мм. Распыляют, попеременно наиболее концентрированный градуировочный раствор и нулевой, регулируя при этом поток газа и положение горелки (горизонтальное, вертикальное и угловое) относительно светового пути до тех пор, пока разность в значении абсорбции между этими растворами не будет максимальной. Проверяют точность вывода спектрометра на нужную длину волны. Устанавливают нуль на регистрирующем устройстве прибора относительно воды.

Распыляют полный набор градуировочных растворов, включая нулевой, в возрастающем порядке, повторяя эту операцию, пока показания не будут стабильны. Выбирают два градуировочных ра-

створа, имеющих значение абсорбции немного ниже и немного выше, чем испытуемый раствор. Распыляют эти растворы в возрастающем и обратном порядке (испытуемый в середине), измеряя абсорбцию в каждом случае относительно воды.

Снова распыляют полный набор градуировочных растворов в возрастающем и обратном порядке и используют средние значения абсорбции для построения градуировочного графика.

В процессе измерений, при необходимости, очищают горелку от нагара, если результаты показывают потерю точности из-за загрязненности горелки.

Обязательно распыляют воду между распылением каждого измеряемого раствора, следя за тем, чтобы всасывание воздуха было минимальным.

Массовую долю кальция в испытуемой пробе и растворе контрольного опыта находят по градуировочному графику.

3.5.2 Необходимо готовить новый градуировочный график для каждой серии определений кальция и для каждого интервала определяемых содержаний.

По полученным средним значениям абсорбции и соответствующим им значениям концентраций кальция, выраженной в мкг/см³ Са, строят градуировочный график.

Сравнивают значения абсорбции выбранных градуировочных растворов, которые распылялись до и после испытуемого раствора, и если эти значения не отличаются от графика более чем допустимо нормативами точности (см. таблицу 2), то и значение абсорбции испытуемого раствора считают приемлемой для определения концентрации кальция, выраженной в мкг/см³ Са, по градуировочному графику.

Таблица 2

| Массовая доля кальция, % | Погрешность результатов анализа, % | Допускаемое расхождение, % | | | |
|--------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|--|
| | | двух средних результатов анализа, выполненных в различных условиях | двух параллельных определений | трех параллельных определений | результатов анализа стандартного образца и аттестованного значения |
| От 0,001 до 0,002 включ. | 0,0008 | 0,0010 | 0,0008 | 0,0010 | 0,0005 |
| Св. 0,002 » 0,005 » | 0,0016 | 0,0020 | 0,0017 | 0,0020 | 0,0010 |
| » 0,005 » 0,01 » | 0,0026 | 0,0033 | 0,0027 | 0,0034 | 0,0017 |
| » 0,01 » 0,02 » | 0,004 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,003 |
| » 0,02 » 0,05 » | 0,007 | 0,009 | 0,007 | 0,009 | 0,004 |
| » 0,05 » 0,10 » | 0,012 | 0,015 | 0,012 | 0,015 | 0,008 |
| » 0,10 » 0,20 » | 0,018 | 0,022 | 0,018 | 0,022 | 0,012 |

4 Обработка результатов

4.1 Содержание кальция (Са) в процентах в испытуемой пробе, выраженное в массовых долях, вычисляют по формуле

$$\text{Са} = \frac{(C_1 - C_0) \cdot V}{10^6} \times \frac{100}{m} = \frac{(C_1 - C_0)}{10m}$$

или в случае использования аликовотной части раствора

$$\text{Са} = \frac{(C_1 - C_0) \cdot V}{10^6} \times \frac{V_{\text{ал}}}{V_{\text{из}}} \times \frac{100}{m} = \frac{(C_1 - C_0)}{10m},$$

где C_0 — концентрация кальция в растворе контрольного опыта, мкг/см³;

C_1 — концентрация кальция в измеряемом растворе, мкг/см³;

V — объем измеряемого раствора, см³;

$V_{\text{из}}$ — объем испытуемого раствора, полученного после растворения навески, см³;

$V_{\text{ал}}$ — объем аликовотной части раствора, см³;

m — масса навески пробы, г.

4.2 Нормы точности и нормативы контроля точности определения массовой доли кальция приведены в таблице 2.

ГОСТ Р 50424—92

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 145 «Методы контроля металлопродукции»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 2 декабря 1992 г. № 1529

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер раздела |
|---|---------------|
| ГОСТ 4517—87 | 2 |
| ГОСТ 11125—84 | 2 |
| ГОСТ 14261—77 | 2 |
| ГОСТ 19908—90 | 2 |
| ГОСТ 28473—90 | 1 |
| ТУ 6—09—895—85 | 2 |
| ТУ 6—09/3678—86 | 2 |

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ